

FICHA TÉCNICA – MEMBRANA LÍQUIDA PARA SUPERFÍCIES

NOME COMERCIAL: **MANTA LÍQUIDA - 20KG**
ALONGAMENTO DE RUPTURA: **> 100%**
PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL

Características	Membrana líquida
Peso do Conteúdo	Balde com 20kg
Ph	aprox. 8.5
Poder de Cobertura Úmida	aprox. 300 µm
Densidade	aprox. 1,3kg/L
Lavabilidade	>1000 passadas com esponja e detergente

Detalhes técnicos adicionais:

Foto Ilustrativa



Características

A membrana líquida Megaflex é um revestimento impermeável de base elástica com a dispersão de polímeros acrílicos, com fibras sintéticas incorporadas para maior abrasão, com resistência mecânica para reparos, carga transitável e acabamentos de mantas Geotêxtil/ Geotrans. São vendidas nas cores cinza, terracota, verde e branca.

Vantagens

Alto poder de cobertura
Maior penetração na superfície e com bom comportamento em microfissuras
Fácil aplicação
Excelente aderência e com finalização acetinada quando seca
Não atua como uma barreira para evaporação
Cor branca possui alto grau de reflexão da radiação solar

Uso

Uso em pequenas superfícies
Coberturas não impermeabilizadas
Para locais com ou sem trânsito
Em tetos inclinados ou planos, abóbadas e platibandas.

Recomendações e Precauções

Este produto NÃO pode receber assentamento de cerâmica
Este produto deve ficar exposto, seja em área internas ou externas
Pode ser usado em paredes, batida de chuva e coberturas em geral
O material cimentício deverá ter um período de cura mínimo de 28 dias
Fissuras ou porosidade excessivas devem ser reparadas previamente da aplicação
Resquícios de membranas antigas devem ser completamente removidos
NÃO aplicar o produto em dias com umidade relativa acima de 80% e nem com previsão de chuva
NÃO aplicar o produto com temperatura inferior a 5°C
Prazo de validade da membrana na embalagem 1 ano (12 meses)
Produto considerado como NÃO perigoso pela ONU
Armazenar produto em local seco, arejado, coberto e longe do alcance de crianças e animais
Produto apresenta baixo grau de toxicidade

Em caso de ingestão – não provocar o vômito e procurar um médico e mostrar esta ficha técnica

Em caso de inalação – respirar ar puro

Em caso de contato com a pele – lavar com água abundante e sabão neutro. Não há registros de reações cutâneas graves

Em contato com os olhos – lavar com água abundante por 15 minutos com as pálpebras abertas

Rendimento

1,5kg por m²

Aplicação

A superfície deve estar limpa, seca, estável e firme e ainda livre de qualquer partícula, poeira, desmoldantes, membranas antigas ou musgos, etc.

A aplicação pode ser feita com auxílio de rolo ou pincel

Aplicar pelo menos 2 (duas) demãos para melhor resultado e sem diluição para manter o rendimento descrito no item acima

Tempo de espera entre as demãos de pelo menos 6 (seis) horas ou de até 12 (doze) horas em dias mais úmidos ou frios

Em superfícies mais porosas aplicar 1 (uma) demão de imprimação com diluição de até 20% de água

Dúvidas técnicas:

Tel. + 48 3031.1200

WhatsApp + 48 9 9149.7086

mantas@davincibrasil.com.br